



PRODUIT DE REVÊTEMENT DE BÂTIMENT

Pâte à joint IMPERMEABLE



الوصف : ملاط ممزوج بمواد رابطة مختلفة و ملون بمرونة كبيرة و ليونة.
لختم الوصلات من 2 إلى 15 مم على جميع أنواع أغشية السيراميك.
خاص لإعادة تشكيل الأجزاء منخفضة المسامية (الخرق الحجري) وأحواض السباحة.
التركيب : منتج يعتمد على الأسمنت عالي القوة و الإضافات الخاصة و الأصباغ
والراتنجات الاصطناعية.
المميزات و التطبيقات:
. إستخدام داخلي و خارجي
. نسيج ناعم جداً
. ضد الماء
. مقاومة للتشقق والتآكل الخارجي.

الركائز:
. يجب أن تكون المفاصل الفارغة جافة ونظيفة طوال طولها وعمقها
. يجب أن تتم إعادة التعيين لمدة 24 ساعة على الأقل
. بعد الالتصاق بالكسوة العمودية و 48 ساعة. بعد الالتصاق للطلاء.
قبل الاستخدام، يحمي حشو PATE A JOINT RITAL المؤقت السيراميك المسامي
وغير المسامي من البقع الصبغية المحتملة
تعليمات :

. أضف الماء واخلطه يدوياً أو ميكانيكياً حتى يتم الحصول على
معجون ثابت (غير سائل).
. اترك الكتل قلترتاج لمدة 5 دقائق و اخلطها مرة أخرى
. في حال المساحات الضيقة، املا الوصلات بالمجرفة المطاطية أو
المسدس القابل لإعادة الشحن، واضغط المادة جيداً.
. يجب أن يتم التطبيق قطرياً فيما يتعلق بالمفاصل، والضغط عليها
وإزالة المواد الزائدة
. اترك المادة تجف قليلاً مدة 20-30 دقيقة. عندما يصبح المعجون
معتماً، يمكن تنظيف السطح بإسفنج صلب ورطبة قليلاً
. بمجرد أن يصلب المنتج في المفصل، يمكن تنعيم السطح باستخدام
قطعة قماش نظيفة و جافة لإزالة بقايا الغبار
. اتركه ليحف لمدة 24 ساعة على الأقل، قبل النقل العادي إذا ظل
السيراميك ملطخاً، استخدم DESMOR لتنظيفه
(فقط إذا كان المنتج لا يتلف السيراميك)، وتجنب ملامسة المفاصل
(انظر تعليمات استخدام المنتج)
الاحتياطات و التوصيات:
. لا تستخدم أقل من 5 درجة مئوية و لافوق 30 درجة مئوية
. لا تستخدم المنتج مع وجود خطر الصقيع أو المطر أو الرياح القوية أو أشعة
الشمس المباشرة
. لا تستخدم وصلات التمدد أو فواصل البناء بشكل عام
. املا المفاصل عندما يجف الطلاء تماماً
عرض :
عبوات 5 كغ و 2.5 كغ.
التخزين : حتى عامين داخل العبوة الأصلية، محمية من
سوء الأحوال الجوية و الرطوبة

14

COULEURS
DISPONIBLE

CONFORME AUX NORMES
EN 13 888

